

環境対応型

安全

安心

水性

保護

美装

常温乾燥型水性ポリウレタン樹脂系塗料 ウレタイトアクア

(艶有り・半艶・艶消し)

ホルムアルデヒドなどの室内空気汚染物質の原料を使用していない、人と環境にやさしい水性塗料です。事務所・住宅などの木部やフローリング材を保護し、美しい仕上がり感が得られます。

(社)日本塗料工業会 登録

登録番号

D04037

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

大東ペイント株式会社



ウレタイトアクア

特長

- ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンやキシレンなどを一切使用していない、人と環境にやさしい塗料です。
- 水性塗料のため、引火・爆発などの火災の危険がありません。
- ワックス掛けと比較してすべりにくく、更に木床・フローリング材を長期間保護します。
- フローリング材など木部との密着性が良好です。

用途

- フローリング材など木部の保護と艶出しに。
- フローリング材など木部の補修用に。
- その他、室内木質部の保護と艶出しに。

塗料性状

項目	内容
容姿	一液型 淡黄色
荷姿	4kg
光沢	艶有り・半艶・艶消し
粘度(20℃)	25~35秒
比重(20℃)	1.02~1.05
不揮発分	28~32%
危険物分類表示	非危険物
有機溶剤区分表示	非該当
有害物質含有量表示	非該当

※上記塗料性状の数値は標準を示すものであり、若干の変動があります。

使用方法

項目	内容			
塗装方法	刷毛、コテ刷毛			
下地調整	サンドペーパーなどで研磨			
希釈剤	水道水			
希釈率(重量%)	0~20%(艶消し15%以内、艶有り20%以内)			
標準塗布量	60~80g/m ²			
乾燥時間	温度	10℃	20℃	30℃
	指触	50分	30分	10分
	硬化	4時間	2時間	1時間
塗装回数	1~2回			

※ワックスが塗布されていると剥離の原因になるため、ワックスを除去してから塗装して下さい。

塗装上の注意

- ①塗料の入っている容器には蓋をして下さい。
塗料の容器に蓋をせずにそのまま開放しておくと、塗料表面が乾燥して膜を張ります。この膜が次回使用する際に、フツなどの塗膜表面の欠陥を引き起こします。
- ②従来の溶剤型の塗料と混じりません。
水溶性塗料に溶剤型塗料が少しでも入ると、ゲル化や凝集物が発生し、水溶性塗料が使用不可能になります。
- ③冬期及び高温時には、乾燥が遅くなります。
5℃以下での作業は避けて下さい。
- ④塗料性状が変化する恐れがあります。
35℃を越える高温の場所、0℃以下になる場所での貯蔵・保管は避けて下さい。
- ⑤木材の変色に注意して下さい。
木材の種類(ナラ、ブナ)や吸水率の差により変色することがありますので、むくの木材に塗装する場合は、テスト塗装をして下さい。変色した場合は、「ウレタイト水性下塗」をご使用下さい。また、塗膜は少しあめ色になりますので白木には塗装を避けて下さい。
- ⑥木質部の屋内専用塗料です。
屋外用には使用できません。塗膜剥離する場合があります。

使用上の注意

- 取扱い上の注意
 - 1.取扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
 - 2.よくフタをし、一定の場所に貯蔵して下さい。
 - 3.子供の手の届かないところに保管して下さい。
 - 4.捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 - 5.容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。
 - 緊急時の処置
 - 1.目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 2.誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 - 3.容器からこぼれた時には、砂等を散布したのち処理して下さい。
- ※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。



大東ペイント株式会社

〒243-0801 厚木市上依知1043
TEL 046-245-1678 FAX 046-245-2478
URL <http://www.daitoh-paint.com/>